

产品资料

供货商名称：必也富科技（深圳）有限公司

制造商名称：法国飞马公司



历史悠久的法国飞马24小时耐久寒牢是当今
世上最严苛也是最有名的盛事，无独有偶的
一家专业的丝印胶刮生产厂家**飞马公司**也
早在此发展并畅销世界30几个国家。

serilor® SR1 & SR3



一般通用的有颜色胶刮，可
适用于大部份丝印行业。多
种颜色，形状，尺寸，硬度
及单层多层可供选择。

PROFILS



P0: 直角
P1: 双斜+平面
P2: 单斜+平面
P5: 双斜V型
P6: 单斜
D: 正方形

一、类型和适用范围

- 1, SR系列单层：SR系列胶刮可提供角度标准为65、75、85度的斜角、尖角胶刮。
- 2, HR系列单层和三层：HR系列单层胶刮提供各种硬度的直角胶刮，硬度标准为低硬、中硬、高硬、
- 3, 金属梳型柄胶刮—抗变形胶刮（COMBI）：飞马金属梳型柄胶刮提供直角胶刮，其耐溶剂性、耐磨性良好，不需要经常更换。适用于最大的印刷压力、各种网布和高粘度油墨，可用于高张力、网距小的网版。其刃口平直，易保证胶刮的刮印角度，控制墨层厚度，逼真的网点复制，适合于大面积印刷、广告印刷等。

二、清洗要求

- 1、只使用弱性稀释的溶剂清洗；
- 2、切勿将胶刮置于溶剂当中浸泡，即使是溶剂不是腐蚀性的，请戴上手套用抹布清洗；
- 3、切勿使用下列溶剂：

- 环乙酮、丙酮、MEK、三脂酸盐、ISOPHORONE、乙氧基脂酸乙脂
- 丁丙脂类、VYNIL、PYROLIDORE、碳水化合物等

一、 储存条件

- a) 使用和清洗后 在夹具上平放 刀口应朝上
- b) 收到新胶刮应先拿出包装盒平放 24小时后方可使用
- c)? 放于通风处以便溶剂迅速挥发
- d)? 避免沾染灰尘脏物
- e) 勿放置于阳光下
- f)? 存放于恒温恒湿下 理想值为15度到25度

二 注意事项

- a)研磨时胶刮要洁净 干燥 最好是晾置24小时后
- b)胶刮应固定在其配套上使用的铝夹上研磨
- c)无论研磨机是砂带式或砂轮式 都应使用中等密度的砂粒 110目到130目 若砂粒太细会导致阻塞和过热 细砂粒可作最后的研磨 以适于高精度印刷
- d)选择能使夹具 胶刮 和研磨都处于稳定状态的机械系统
- f 胶刮用弱性温和溶剂清洗后 或胶刮研磨后的冷却均需要大于2小时后方可使用